

ADARAMİD A15

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mükemmel su ve korozyon direnci

İyi kimyasal direnç

Uzun kullanım ömrü

Hızlı kuruma

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru Mükemmel yapışma ortamda 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernikler

Ahşap kaplamalar

Yol çizgi boya

Kutu ve bobin kaplamaları

Dekoratif kaplamalar

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	230-270	mg KOH/g	DIN 16954
Viskozite (Brookfield 75 °C)	3200-4000	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Renk	Maksimum 10	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,95-0,99	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık	Yaklaşık 198	g/mol	-
Karışım ömrü ve dokunma Kurutma / dakika)	(15-45)&240	fr.20->40°Cw.	DIN EN 22719
Alevlenme noktası	>90	°C	-

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.