

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı

EPOKSİ REÇİNE SERTLEŞTİRİCİ / POLYAMİD REÇİNE

ADARAMİD A15X70 LV

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mükemmel su ve korozyon direnci

Mükemmel pigment

İyi kimyasal direnç

Uzun kullanım ömrü

Hızlı kuruma

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernikler

Ahşap kaplamalar

Yol çizgi boyaları

Kutu ve bobin kaplamaları

Dekoratif kaplamalar

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	160-240	mg KOH/g	DIN 16954
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Viskozite (Brookfield 75 °C)	400-600	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Katı içerik	69-71	%	TS EN ISO 3251
Renk	Maksimum 12	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,94-0,98	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık	210-230	g/mol	-
Karışım ömrü	80-100	dk	-
Alevlenme noktası	27	°C	-

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

ADAR DORE KİMYA A.Ş.

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Volume İş Merkezi, No:9, İç Kapı No:47 Pendik /İstanbul

Phone: +90 216 504 93 41 info@adardore.com www.adardorekimya.com