

ADARAMİN CA46

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mükemmel su ve korozyon direnci
Mükemmel yapışma
Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma
İyi kimyasal direnç
Uzun kullanım ömrü
Hızlı kuruma

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernikler
Yol çizgi boyları

Kutu ve bobin kaplamaları
Dekoratif kaplamalar

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg
Dökme
Varil - 200 kg

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	350-450	mg KOH/g	DIN 16954
Viskozite (Brookfield 75 °C)	200-350	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,04	g/cm3	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık	Yaklaşık 93	g/mol	-
dakika)	20-30	fr.20->40°Cw.	DIN EN 22719
Alevlenme noktası	>100	°C	-

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.