

TEKNİK BİLGİ FORMU

POLİASPARTİK REÇİNE

ADARASP 114

REÇİNE GRUBU

Poliizosiyanatlar için aminofonksiyonel yardımcı reaktan

VERİLEN FORM

Düşük viskoziteli, solventsiz sıvı

KULLANIM ALANLARI

Yüksek katı içerikli, iki bileşenli poliüretan son katlar ve solvent içermeyen kaplama malzemelerinin formülasyonu için kullanılır

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Zemin kaplamaları
Dekoratif kaplamalar
Ahşap kaplamalar

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 530 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz.

Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır. Orijinal kapalı İzel Kimya kabında saklanmalıdır.

Ürün, belirtilen saklama koşullarına tam uygun olarak depolanması şartıyla, ilgili taşıma belgelerinde belirtilen sevkiyat gününü takip eden altı ay saklama süresine sahiptir.

Altı ayın geçmesi, ürünün artık spesifikasyonları karşılamadığı anlamına

gelmez. Ancak İzel Kimya, böyle bir ürünü kullanmadan önce spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığının test edilmesini önermektedir.

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	195-205	mg KOH/g	DIN 16945
Eşdeğer ağırlık	Approx. 276	g/mol	-
Yoğunluk (20 °C)	1,06-1,08	g/cm ³	DIN 51757
Viskozite (Brookfield 25 °C)	700-1800	cP	TS 6126 EN ISO
Parlama noktası	>97	°C	-
Su oranı	<0,15	%	-
Renk	Maksimum 250	Hazen	TS EN ISO 4630
Katı oranı	95-100	%	TS EN ISO 3251

ADAR DORE KİMYA A.Ş.

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Volume İş Merkezi, No:9, İç Kapı No:47 Pendik /İstanbul Phone:+90
216 504 93 41 info@adardore.com www.adardorekimya.com