

ADARCRYL 25T60

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

KİMYASAL BİLEŞİM

1 bileşenli toluenli akrilik reçine

TESLİMAT

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Yol çizgi boyları

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı değeri	58-62	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	6340-9850	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 16	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,99-1,03	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünür
White Spirit	Çözünmez

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

ADAR DORE KİMYA A.Ş.

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Volume İş Merkezi, No:9,İç Kapı No:47 Pendik /İstanbul
Phone:+90 216 504 93 41 info@adardore.com www.adardorekimya.com

