

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı

2 K AKRİLİK REÇİNE

ADARCRYL 26X60 %2,6 OH

ÜRÜN AÇIKLAMASI

ADARCRYL 26X60 %2,6OH, poliizosiyanat ile kürlendiğinde iki bileşenli sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş hidroksil fonksiyonel akrilik reçinedir.

ADARCRYL 26X60 %2,6 OH bazlı kaplamaların özellikleri şunlardır: Yüksek parlaklık
Mükemmel sertlik
Hava şartlarına mükemmel dayanım
Mükemmel kimyasal direnç
İyi uygulama özellikleri

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Ahşap kaplamalar Dekoratif kaplamalar
Oto tamir kaplamaları

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

KİMYASAL BİLEŞİM

ADARCRYL 26X60 %2,6 OH bazlı boya ve cilalar için seçilen solventler su içermemeli ve izosiyanatlarla reaksiyona giren gruplar içermemelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı değeri	58-62	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	1760-3620	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 13	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Hidroksil değeri (katıda)	yaklaşık 2,6	%	ADAR Test Methods
Hidroksil değeri (reçinede)	1,6±0,2	%	ADAR Test Methods
Yoğunluk (20 °C)	0,97-1,01	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

100 g akrilik reçine (%100 katı) için kullanılan poliizosiyanat miktarı

Genel öneri NCO/OH oranının 1 olması gerektiğidir.

Ancak;

$$= \frac{42 \times 100 \times OH \%}{17 \times NCO \%} \times \frac{NCO}{OH}$$

gerekliyorsa; NCO/OH<1

Ürünün daha sert ve kimyasallara karşı daha dayanıklı olması gerekiyorsa; NCO/OH>1
Ürünün esnek olması ve daha iyi yapışma ve hava koşullarına dayanıklılık özelliği

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

ADAR DORE KİMYA A.Ş.

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Volume İş Merkezi, No:9,İç Kapı No:47 Pendik /İstanbul

Phone:+90 216 504 93 41 info@adardore.com www.adardorekimya.com