

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**SU İLE İNCELEBİLEN REÇİNE****ADARKYD AQ 41BG75****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Su ile incelebilen alkid reçine
Yüksek parlaklık ve sararma direnci
İyi yapışma ve parlaklık tutma
Hava kuruma
Mükemmel hidrolik kararlılık
Çok iyi sertlik

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 530 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belir>len saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

Ahşap kaplamaları
Dekoratif kaplamalar

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYUMLULUK

Melamin Uygun
Poliüretan boyalar Uygun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent jpi	Bu)l glikol asetat/İzobutanol	-	-
Ka8 değeri	74-76	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	25-27 / 144,5-561,8	Gardner/sn	ASTM D 1545-43
Asit değeri	40-50	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk (%50 ka8)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630
pH	8-9	-	-
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,04	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

Çözünürlük

Aseton Çözünür
Su Çözünür
Bu>l asetat Çözünür
E>l glikol asetat Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

ADOR DORE KİMYA A.Ş

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Volume İş Merkezi, No:9,İç Kapı No:47 Pendik /İstanbul Phone:+90 216 504 93 41
info@adardore.com www.adardorekimya.com