

**SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK/ Solvent Bazlı****RAPİD ALKİD REÇİNE****ADARKYD RAP S 44X60****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, hava kurumalı, kısa yağlı alkid  
Yüksek sararma direnç  
Yüksek renk koruma ve parlaklık kalıcılığı

**DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ**

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5-30 °C arasındaki depolama sıcaklığında saklanmalıdır.  
Reçinenin belirtilen depolama koşullarında raf ömrü 1 yıldır

**UYUMLULUK**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Amin reçineleri            | Uyumlu  |
| Kısa yağlı alkid reçineler | Uyumlu  |
| Selüloz nitrat             | Uyumlu  |
| Aromatik poliizosiyanat    | Uyumlu  |
| Alifatik poliizosiyanat    | Uyumsuz |
| Uzun yağlı alkid reçineler | Uyumsuz |

**TESLİMAT FORMU**

IBC - 1000 kg  
Varil - 200 kg  
Dökme

**UYGULAMA YÜZEYLERİ**

Endüstriyel boya ve vernikler  
Oto tamir  
Hammerton boyaları

**MALZEME GÜVENLİĞİ**

Bu ürünün SDS formu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Özellik                   | Değer                 | Birim              | Test Metodu         |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Modifikasyon              | Stiren                | -                  | -                   |
| Yağ Tipi                  | Ayçiçeği Yağ Asidi    | -                  | -                   |
| Yağ oranı                 | 44                    | %                  | -                   |
| Solvent tipi              | Ksilen                | -                  | -                   |
| Solvent içeriği           | 59-61                 | %                  | TS EN ISO 3251      |
| Viskozite (Gardner 25 °C) | W-Y / 15,7-26,8       | Gardner/sn         | ASTM D 1545-13      |
| Asit değeri               | Maksimum 11           | mg KOH/g           | TS 2366 EN ISO 2114 |
| Yoğunluk (20 °C)          | 1,02-1,06             | gr/cm <sup>3</sup> | TS EN ISO 2811-1    |
| Görünüş                   | Açık veya biraz puslu | -                  | -                   |
| Renk (%50 Katı)           | Maksimum 6            | Gardner            | TS EN ISO 4630      |

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Aseton       | Çözülebilir |
| White spirit | Çözülmez    |
| Toluen       | Çözülebilir |
| Ksilen       | Çözülebilir |
| Terebentin   | Çözülmez    |

**Önerilen Kurutucu Oranları**

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kobalt                                                                       | 0,03-0,06 % |
| Zirkonyum                                                                    | 0,15-0,30 % |
| Kalsiyum                                                                     | 0,10-0,20 % |
| %100 katı alkid metal yüzdelerinin üzerinde tavsiye edilen saçılma oranları. |             |

Bu formda yer alan bilgiler, basım tarihindeki bilgilerimiz dahilinde doğrudur. Burada verilen bilgiler yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder ve müşterilerimiz, ilgili ürünlerin amaçlanan amaca uygunluğunu inceleme zorunluluğu taşımaktadırlar. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu forma dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

**ADAR DORE KİMYA A.Ş.**

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Volume İş Merkezi, No:9,İç Kapı No:47 Pendik /İstanbul

Phone:+90 216 504 93 41 info@adardore.com www.adardorekimya.com