

ADARPOL 17SB65

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yağsız, hidroksil fonksiyonlu doymuş polyester reçine

Yüksek hızlı kurlenme sağlayabilir

Alifatik poliizosiyanatlarla birleştirildiğinde iyi esneklik, iyi akış ve parlaklık özellikleri

Mükemmel dayanıklılık

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

Emaye fırınlama

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Kutu ve bobin kaplamaları

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

UYGULANABİLİRLİK

Özellikle manyetik veya manyetik olmayan metal yüzeyler için antikorozyif astar ve son kat bobin ve teneke kaplama boyası için gerekli reçine türü

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Solvesso 100/Butil glikol	-	-
Katı oranı	63-67	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 23°C)	2000-3000	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Max 10	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Max 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Hidroksil değeri	48-62	mg KOH/g	ADAR TEST METODU
Moleküler ağırlık	17500-22500	gr/mol	ADAR TEST METODU
Tg	14-17	°C	ASTM D 7028-7
Yoğunluk (20 °C)	1,05-1,09	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Ksilen	Çözünür
Toluen	Çözünür
Aseton	Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.